

Roller Dot

Allgemeine Information

- wiederablösbarer transparenter Transferkleber
- unter Einsatz von Neschen DOTEQ-Technologie
- Kleberauftrag erfolgt „punktförmig, dadurch ist das Material sehr einfach zu verarbeiten
- unproblematische, blasenfreie Verklebung
- klebt sauber, schnell und ist wiederablösbar
- reißfestes PET- Band
- Lösungsmittelfrei

Einsatzbereiche

- geeignet für das Verkleben von Papier, Pappe und Fotos

Vorteile / Besonderheiten

- säurefreier Kleber auf Acrylbasis, kein Verlaufen
- PAT getestet und zugelassen für Fotoarchivierung
- ligninfrei
- entspricht ISO 18932
- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de

Verpackungseinheiten

- 12 Blister pro Display Box; 12 Boxen pro Karton
- 300 Dispenser im Karton (bulk)



Abbildung ähnlich/ Illustration similar

General information

- removable transparent transfer adhesive
- using Neschen DOTEQ-technologie
- point-shaped adhesive application allows very easy application
- easy bubble-free bonding
- sticks clean, fast and is removable
- tear- resistant PET-tape
- solvent-free

Areas of application

- suitable for application of paper, cardboard and photos

Advantages / Special Features

- acid-free acrylic based adhesive, no blur
- PAT-tested and approved for picture archiving
- lignin-free
- in accordance with ISO 18932
- more information and an overview about Neschen products you can find at www.neschen.de

packaging units

- 12 blister per Display box; 12 boxes per carton
- 300 Dispenser in carton (bulk)



Abbildung ähnlich/ Illustration similar

Roller Dot

Technische Daten / Technical Data

Kleber / Adhesive

Basis / Adhesive type	Polyacrylat Dispersion, lila eingefärbt, Tüpfel polyacrylate dispersion, lila-coloured, dots		
pH-Wert / pH-value	ca. / approx. 7,0		
Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm]	10 min: > 0,5	24h: > 0,5	AFERA 4001

Abdeckung / Masking

Materialtyp / Type	PET-Folie transparent, farblos, beidseitig silikonisiert PET-film, transparent, colourless, both sided siliconised	
Dicke / Thickness [µm]	36	approx. 1.4 mil
Flächengewicht / Weight [g/m²]	52	

Weitere Angaben / Others

Lagerbedingungen / Storage conditions	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]	1
Raumbedingungen beim Verarbeiten/ indoor conditions for processing	5 - 40°C/ 41- 104°F

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

